

MT200 FLOOR LACQUER

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

MT200 Floor Lacquer es un barniz a base de agua con poco olor. De fácil utilización e indicado para zonas residenciales.

MT200 Floor Lacquer está indicado tanto para la terminación como para la imprimación de suelos sin tratar o recién lijados.

MT200 Floor Lacquer además es apropiado para el barnizado de todo tipo de carpintería de interior.

MT200 Floor Lacquer ha recibido la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Un producto con esta certificación ha sido sometido a exhaustivas pruebas de emisión de volátiles y olores. Esto garantiza que el producto no contiene sustancias químicas que afecten negativamente a la calidad del aire de la habitación.

Para uso profesional y privado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Barniz de poliuretano con base de agua.

Brillo: Ultramate, mate, semimate.

Apariencia: Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 10 m²/litro.

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar.

Herramientas de aplicación: Brocha, rodillo de pelo corto o spray. No aplique derramando el barniz directamente sobre el suelo.

Temperatura de superficie: 15-25 °C.

Dilución: No recomendado.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:

Aproximadamente 4 horas.

Curado completo después de 72 horas.

Aplique sólo 2 manos por día.

HR: Los productos a base de agua tienen un cierto efecto aglutinante y por lo tanto sólo se recomiendan para ser utilizados en habitaciones con una humedad estable. La diferencia entre la humedad relativa más alta y la más baja no debe fluctuar más del 30 % durante el año.

Limpieza de las herramientas: Jabón y agua inmediatamente después de usar.

Almacenamiento: Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Uso doméstico y áreas comerciales de bajo tránsito:

1 mano de WB Primer (8 m²/l)

+ 2 manos de MT200 Floor Lacquer (10 m²/l).

DIRECCIONES DE USO

Suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Las irregularidades, suciedad y decoloración se pueden eliminar lijando en el sentido de la veta.

- Aplique Junckers WB Primer y deje secar.
- Lije con una lija de grano 150-180 en el sentido de la veta.
- Aspire el polvo de lijado y friegue la superficie con una fregona muy escurrida y agua limpia.
- Aplique una mano de MT200 Floor Lacquer.
- Deje secar toda la noche y luego aplique la última mano.

Suelos previamente tratados:

- Limpie con Junckers Neutralizer.
- Lije con una lija de grano 150-180.
- Aspire el polvo de lijado y friegue con una fregona muy escurrida y agua limpia.
- Aplique una mano de MT200 Floor Lacquer y deje secar.
- Antes de barnizar la zona completa, se recomienda realizar una aplicación de prueba en una zona más pequeña.

Cómo realizar una prueba de aplicación:

Pruebe la adherencia del barniz en dos puntos diferentes, 2 manos con 4 horas de intervalo. Pasadas 24 horas, compruebe la adhesión raspando con el canto de una moneda. Si la adherencia es buena y la superficie es aceptable, el suelo puede ser barnizado. Si no resulta satisfactoria, el suelo debe ser lijado. Proceda como se describe en el siguiente punto "Suelos brillantes o enceraods".

Suelos brillantes o encerados:

- Utilice una máquina de lijado con un grano de lija de 24-36 para deshacerlos de capas antiguas.
- A continuación, use un grano de lija de 60-80 para eliminar las marcas de abrasión.
- Por último use un grano de lija de 120-150 para obtener una superficie totalmente lisa. Aspire el polvo de lijado.
- Continúe según lo descrito en el apartado "Suelos lijados o sin tratar".

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 10.3 - Junckers Neutralizer